

USB CERTIFICATION

UPGRADE • SUSTAIN • BENEFIT



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1890-T

USB CERTIFICATION TEST MUAYENE LABORATUVAR BELGELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.

Kozyatağı Mahallesi Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok Kat:4 Kadıköy / İstanbul

AB-1890-T

26-001868

09-26

TEST RAPORU

Rapor Durumu	: Sonuçlara Bakınız
Rapor No	: 26-001868
Rapor Tarihi	: 29-09-2026
Rapor Sayfa Sayısı	: 5
Müşterinin Adı	: T.C. TİCARET BAKANLIĞI İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İstanbul Avrupa Yakası Ürün Güvenliği Denetimleri Grup Başkanlığı (BİMEL İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.)
Müşterinin Adresi	: İKİTELLİ OSB MAH. GİYİM SANATKARLARI 1A BLOK SK.1A BLOK/204 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
Yetkili Kişi	: -
Tareks Tarihi	: 22-09-2026
Tareks Sayısı	: E-98552271-554.01.01-00126734122
Tareks No	: A26939478
Mühür Güvenlik No	: 21-564795
Analizin Amacı	: Resmi İstek
Analizin Başlama / Bitiş Tarihi	: 25-09-2026 / 29-09-2026
Numunenin Geldiği Tarih	: 24-09-2026
Numunenin Tanımı	: Beyaz renkli, pudralı, lateks tek kullanımlık eldiven (Marka: COREFOOD, Beden: L)
Feragat Beyanı	:
Numunenin Miktarı	: 1 Paket

Analizler	Analiz Metodu	Sonuç
* Sulu Ekstraktın pH Tayini (pH Metre Kullanılarak)	TS EN ISO 3071 : 2020	P
* Eldiven Uzunluğunun Tayini	TS EN ISO 21420 : 2020/A1 : 2024 Madde 6.1	-
* Eldivenli Parmak Yeteneğinin Tayini	TS EN ISO 21420 : 2020/A1 : 2024 Madde 6.2	-
* Ayakkabı Bileşenlerinde Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAHs)'ın Tayini (GC-MS Kullanılarak)	ISO 16190 : 2021, TS EN ISO 16190 : 2021	P

Uygunluk Beyanı Basit Kabul Karar Kuralına göre verilmiştir.

P:Geçer - F:Kalır - NR:Limit Belirtilmemiş - N/A:Uygulanabilir Değil.

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Electronically
Signed

Mühür

Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu

Laboratuvar Müdürü

Analiz Raporunu
Doğrulamak İçin
Karekodu Taratın.

Ayşegül Kılıç

Z. Yeşim ERYILMAZ



(Signature)

(Signature)

TEST RAPORU

Notlar:

- 1) Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
- 2) Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Sadece Kamu Kurumları gerek gördüğü durumda bu raporu bölerek iş ve işlemlerinde kullanabilir.
- 3) Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
- 4) İznimiz alınmadan raporlarımız çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.
- 5) * işaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.
- 6) Laboratuvar, bilginin müşteri tarafından sağlandığı durumlar dışında, raporlarda verilen bilgilerden sorumludur.
- 7) Bilginin müşteri tarafından sağlandığı ve bu bilginin sonuçların geçerliliğini etkileyebilecek olduğu durumlarda sonuçlarda oluşabilecek sapmalardan laboratuvar sorumlu değildir.
- 8) * ile işaretlenmiş analizlerin haricinde, hakkında yorum yapılan sonuçlar akredite edilmiş kapsamla ilişkili değildir.
- 9) Numune alımları laboratuvar tarafından yapılmamış olup, T.C. TİCARET BAKANLIĞI İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İstanbul Avrupa Yakası Ürün Güvenliği Denetimleri Grup Başkanlığı sorumluluğunda alınmıştır. Analiz raporunda belirtilen sonuçlar gönderilen numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir.
- 10) Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- 11) Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren USB Certification, TÜRKAK'tan AB-1890-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
- 12) USB Certification'da karar kuralı yönetmelik, mevzuat, analiz metodunda veya resmi kaynaklarda belirtilmediği sürece basit kabul kararı uygulamaktadır.
- 13) ** ile işaretlenmiş analizler taşeron laboratuvarında gerçekleştirilmiştir.
- 14) Analiz sonuçlarında belirtilen genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri, standart belirsizliğin genişletme katsayısı (k=2) ile çarpımı sonucu hesaplanmıştır ve %95 güven aralığındadır. Ölçüm belirsizliği deney sonuçları ile birlikte deney sonuç sayfasında verilir.

Numune Fotoğrafı



=> Sulu Ekstraktın pH Tayini (pH Metre Kullanılarak)

(TS EN ISO 3071 : 2020)

TEST KISIMLARI	SONUÇ	pH DEĞERİ (TS EN ISO 21420:2020/A1:2024)	DEĞERLENDİRME
Lateks Eldiven	8,0	3,5<pH<9,5	Uygun

KCl Çözeltisi Sıcaklığı:24,0°C KCl Çözeltisi pH:5,5 Ölçüm Belirsizliği: ±0,3 pH Uygunluk değerlendirmesi TS EN ISO 21420:2020/A1:2024'e göre yapılmıştır.

TEST RAPORU

=> Eldiven Uzunluğunun Tayini

(TS EN ISO 21420 : 2020/A1 : 2024 Madde 6.1)

ELDİVEN BEDENİ	SONUÇ		DEĞERLENDİRME	DEĞERLENDİRME KAYNAĞI
	Genişlik (mm)	Eldiven Uzunluğu (mm)		
L	103	245	-	-
	104	245	-	-
	104	244	-	-

Test numunesi tek kullanımlık lateks eldiven olduğu için ölçümler EN 455-2:2024 standardına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Beden	Minimum Uzunluk(mm)	Genişlik(mm)
XS	240	≤80
S		80±10
M		95±10
L		110±10
XL		≥110
Ölçüm tablosu, EN 455-2 standardından alınmıştır.		

Numuneler en az 24 saat süreyle 23 ± 2 °C'de ve %50 ± 5 bağıl nemde şartlandırılmıştır. Ölçüm Belirsizliği:%2,7

TEST RAPORU

=> Eldivenli Parmak Yeteneğinin Tayini

(TS EN ISO 21420 : 2020/A1 : 2024 Madde 6.2)

ELDİVEN BEDENİ	TUTULABİLEN EN KÜÇÜK PİM ÇAPI (mm)	SONUÇ	DEĞERLENDİRME	DEĞERLENDİRME KAYNAĞI
Beden L	5	Seviye 5	-	-
Beden L	5	Seviye 5		
Beden L	5	Seviye 5		
Beden L	5	Seviye 5		
TEST SONUCU (En Düşük Değer)	Seviye 5			

Performans Seviyeleri	Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5
Test Koşullarını Karşıllayan En Küçük Pim Çapı(mm)	11	9,5	8	6,5	5
Tablo, TS EN ISO 21420:2020/A1:2024 standardından alınmıştır.					

Numuneler en az 24 saat süreyle 23 ± 2 °C`de ve $\%50 \pm 5$ bağıl nemde şartlandırılmıştır.

TEST RAPORU

=> Ayakkabı Bileşenlerinde Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAHs)'ın Tayini (GC-MS Kullanılarak)

(ISO 16190 : 2021, TS EN ISO 16190 : 2021)

TEST KISIMLARI	SONUÇ (mg/kg)								DEĞERLENDİRME	KAYNAK
	Benzo[a]anthracene	Chrysene	Benzo[b]fluoranthene	Benzo[k]fluoranthene	Benzo[j]fluoranthene	Benzo[a]pyrene	Benzo[e]pyrene	Dibenz[a,h]anthracene		
Numune 1	T.E.	T.E.	T.E.	T.E.	T.E.	T.E.	T.E.	T.E.	GEÇER	KKDİK Hakkında Yönetmelik (23.06.2017)

YASAKLI MADDELER	CAS NO
Benzo[a]anthracene	56-55-3
Chrysene	218-01-9
Benzo[b]fluoranthene	205-99-2
Benzo[k]fluoranthene	207-08-9
Benzo[j]fluoranthene	205-82-3
Benzo[a]pyrene	50-32-8
Benzo[e]pyrene	192-97-2
Dibenz[a,h]anthracene	53-70-3

T.E.: Tespit Edilmedi
Raporlama Limiti: 0,1 mg/kg
Her Bileşik İçin Limit: 1 mg/kg

Numune Sayısı	Numune Cinsi	Numune Tanımı	Numune Rengi
Numune 1	Plastik	Eldiven-Tüm Kısımlar	Beyaz

Test numunesi uygun bir çözücüde ekstrakte edilir. Numune ekstraktı GC-MS cihazında analiz edilir ve sonuç verilir.

***** RAPOR SONU *****